



Silikon Addition Klar 10

Dieses klare Silikon eignet sich gut für flexible Infusion von LEDs und optischen Elementen. Diese Silikone sind auch sehr gut geeignet für die Simulation von Wasser in Aquarien und Fenster in Miniaturen

Merkmale

Beschreibung

Silikon A Glasklar 10 ist ein (Platin)additionsvernetzendes 2-Komponenten-Gießsilikon, das bei Zimmertemperatur aushärtet. Das Ergebnis ist ein glasklares weiches Kautschuk das über Zeit ein wenig verfärbt wegen UV. Das Silikon ist gut flüssig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit aus. Das Produkt ist temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C und eignet sich für detaillierte zerbrechliche Urmodelle. Dieses Silikon eignet sich für Verguss von Elektronikkomponente und optische Komponente und für transparente Forme ohne Unterschneidungen (wegen der geringen Reißwiderstand).

- Transparent klar
- Shore (A) 10 (weich)
- Gut flüssig (selbstentlüftend)
- Shore A 10
- Sehr Geringe Schrumpfung (< 0,1 %)

Technische Daten

Das Mischungsverhältnis (Gewicht)	[A: B]	100: 10
Topfzeit bei 20 ° C	[Stunden]	4
Entformzeit @ 20 ° C	[Stunden]	36
Viskosität 20 °C	[cSt]	3500
Farbe		Klar mit leicht gelblichem Glut
Härte	[Shore A]	10

Hinweis: Topfzeit und Entformzeit sind in starkem Maße temperaturabhängig. Bei höherer Temperatur verkürzen sich Verarbeitungszeit und Entformzeit.

Verarbeitung

Silikon A Glasklar 10 lässt sich leicht mit der Hand oder maschinell mischen. Mischen Sie die Komponenten A und B sorgfältig im angegebenen Verhältnis (100:10 in Gewicht). Verarbeiten Sie die Mischung innerhalb der Topfzeit und warten Sie mit dem Entformen, bis das Ganze vollständig ausgehärtet ist. Wir raten die Form nach dem 36-stündigen Aushärten noch kurz nachzuhärten. Stellen Sie die Form dazu für 2-3 Stunden bei 80 °C in den Ofen, sodass eventuelle Dämpfe noch entgasen können

Weitere Informationen

Luftblasen kann man am besten verhindern damit man nach dem Mischen die Mischung vakuiert. Bitte mischen Sie die Komponente in eine 8-Figur damit Sie so wenig wie möglich Luft einschliessen. Wenn Sie die Shore (Härte) reduzieren wollen, dann können Sie Silikonöl aus dem Shop hinzufügen. Öl vernetzt sich aber nicht und wird über Zeit langsam wieder ausgeschwitzt. Wenn Sie das gießbare Silikon dickmachen möchten damit Sie spachteln können, verwenden Sie Silikon Thixo Addition oder fumed silica (nicht das Silikon Thixo C !!) hinzuzufügen. Sie können intensive Farben mit unseren Silikonfarbstoffen bekommen. Bitte achten Sie darauf das dieses Silikon eine sehr geringe gelbe Glut bekommt wenn die Temperatur zu hoch wird (>80°C).

Bitte achten Sie: dies ist ein additionsvernetzendes Silikon und kann vergiftet werden von Schwefel, Stickstoff, Aminoverbindungen und Metallsalzen. Vergiftung bedeutet dass das Silikon nicht mehr aushärtet. Falls Sie nicht sicher sind ob Ihre Produkten (auch Handschuhe, Spachtel und Mischbecher) diese Rohstoffen enthalten, bitte machen Sie eine kleine Probe.

Verpackung

Die Standardverpackung enthält 550 Gramm, 1,1 Kg, 5,5 Kg oder 27,5 Kg. Für größere Mengen nehmen Sie bitte über die Website Kontakt mit uns auf. Bitte achten Sie darauf dass Sie nur Materialien mit den gleichen Chargennummern vermischen. Auch in der Farbe Weiß erhältlich.

Haltbarkeit

Bei Lagerung in geschlossener Verpackung, kühl und frostfrei, beträgt die Haltbarkeit mindestens 1 Jahr.

Sicherheit

Wenn Sie häufig mit dem Silikon arbeiten, wird empfohlen bei der Verarbeitung Handschuhe zu tragen und den Raum gut zu lüften. Sicherheitsanweisungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.