

SILICONES and more

Silikon Kondensation Thixo C

Thixo macht es möglich, das gießbare Silikon dickzumachen damit Sie es spachteln können.

Beschreibung

Silikon Thixo A (additionsvernetzend) ist eine dickflüssige Komponente, die zu dem gießbaren additionsvernetzenden Silikon hinzugefügt werden kann, so dass dieses Silikon Spatelbar wird. Auf dieser Weise können Sie vertikale und geneigte Ebenen abdecken ohne dass das Silikon runterläuft.

Verarbeitung

Zuerst mischen Sie die A- und B-Komponente des Silikons. Sobald dies zu Ihrer Zufriedenheit geschehen ist, können Sie das Thixo A hinzufügen. Machen Sie dies in Schritten von 0,5% unter ständigem Rühren, bis Sie die gewünschte Dicke bekommen haben. Geben Sie jedem Schritt ein wenig Zeit bevor Sie mehr hinzugeben. Normalerweise arbeitet man mit 1%.

Beispiel: für 1 kg Silikon ist in der Regel 10 Gramm Thixo A benötigt.

Besondere Hinweise

Das Thixo A ist besser fließfähig falls es warm ist. Im Winter können Sie es kurz bei der Heizung stellen.

Bitte Nicht mehr als 4% Thixo hinzufügen da dies das Silikon negativ beeinflussen kann.

Thixo erhöht die Shore Werte um etwa 1 Punkt und die Topf- und Entformzeit wird ein wenig reduziert.

Hinweis: Dieses Produkt ist keine Härter des Silikons. Sie müssen also wirklich zuerst die A und B Komponente mischen, bevor Sie das Thixo hinzufügen.

Dieses Thixo A funktioniert nur auf additionsvernetzendes Silikon und nicht auf kondensationsvernetzende Silikon so wie Silikon Kondensation 20 ... usw.

Verpackung

Das Thixo A ist in einer 50 oder 500 Gramm Flasche erhältlich. Dies ist in der Regel ausreichend für ca. 5 oder 50 kg Silikonmischung

Haltbarkeit

Vorausgesetzt dass die Komponenten in verschlossenen Behältern in einem kühlen und frostfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, ist die Haltbarkeit mindestens 1 Jahr.

Sicherheit

Verwenden Sie Schutzhandschuhe.



Merkmale

- 1 Komponente