

Gebruiksaanwijzing: Maak je eigen brij die je niet de hele tijd hoeft te roeren.

### Nodig

Bindmiddel (vloeibaar) (Adbond Advantage)  
Silicameel / kwartsglaspoeder 325 mesh (is beter dan 200 mesh)  
Suspensiemiddel (poeder) (Shellspen)  
Kleur-/droogindicator (vloeistof)  
Container voor minimaal 30 liter.  
Zeven (niet noodzakelijk, maar beter)  
Cement boor

### Procedure voor 27-33 liter slurry.

- 1) Neem 25 kg fused silicameel 200 mesh of 325 mesh.
- 2) Meng de **volledige** inhoud van één zakje suspensiemiddelpoeder met de 25 kg van dit meel. Dit is dus een droge mix.
- 3) Neem 24,5 kg van de Adbond-vloeistof (of 21 liter) en giet deze in een bak die groot genoeg is voor 30 liter slurry en extra ruimte om te mengen!
- 4) Voeg het droge mengsel (silica en suspensiemiddel) via een zeef toe aan het Adbond-bindmiddel.
- 5) Mix dit tot alles homogeen is.
- 6) Voeg een droogindicator toe.
- 7) Meng nogmaals kort.
- 8) Laat de slurry minimaal 1 uur staan, bij voorkeur een nacht.
- 9) Voor het beste resultaat moet u de slurry opnieuw helemaal zeven, zodat er geen klontjes in de slurry achterblijven.
- 10) Meng na het wachten altijd opnieuw goed en controleer de viscositeit. Als de brij te dik is, voeg dan meer Adbond Advantage toe, als deze te dun is, voeg dan silicameel toe. Doe dit altijd in kleine stapjes, meng dan goed en wacht een half uur. Meet opnieuw de viscositeit.
- 11) De slurry is nu klaar. Gelieve te mengen voor gebruik en af te sluiten bij het opbergen.

Het is zinvol om elke keer voor gebruik (en na het mengen) de viscositeit te controleren, zodat u in de toekomst weet welke gietresultaten u bij welke viscositeit krijgt.

Om de slurry in te dikken: Voeg meer bloem toe.

Om de slurry dunner te maken: Voeg meer Adbond-bindmiddel toe.

Een slurry is minimaal 6 maanden houdbaar (als je één keer per week kort mengt). De afzonderlijke componenten (bindmiddel, poeder, meel) zijn minimaal 3 jaar houdbaar.

### Informatie

De meest gebruikte eigenschappen van de drijfmest zijn:

Dichtheid 1,5-1,8 kg/liter

Viscositeit 25 seconden in tand 4.

pH >9,5

Dichtheid van Adbond Advantage 1.17 Kg/liter

### Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon.

Tel +31 (0)464106260 of e-mail: [Info@nedform.com](mailto:Info@nedform.com)