



Apoxie Sculpt

Beschrijving

Apoxie Sculpt is een 2-delige epoxy kneedpasta, met een gladde structuur, die zowat op elke ondergrond hecht. Het is veilig en waterdicht met 0%krimp/breuk. Kan naadloos worden bewerkt zowel vóór het uitharden als na het uitharden door te schuren, boren, tappen, slijpen, snijden, draaien, enz. Bespaar tijd en geld op afwerking door met de Apoxie Sculpt kleuren te werken. Eenvoudig te reinigen met water en zeep. Geweldig voor het maken van 3-D objecten en outdoor projecten.

Technische gegevens

Mengverhouding (volume)	[Kneedmassa A: Kneedmassa B]	1:1
Verwerkingstijd	[uur]	2-3
Ontmaltijd @ 20 °C	[uur]	24
Kleur	[-]	variatie
Dichtheid	[g/cm ³]	0.75

Kenmerken

- Makkelijk te gebruiken
- Kneedachtig gladde consistentie
- Hecht goed op bijna elke ondergrond
- 0% krimp
- Waterbestendig
- Lichtgewicht
- Niet gevaarlijk

Verwerking

Draag bij gebruik van Apoxie Sculpt geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van A en B (beide hebben een klei-achtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten zodat er een homogene massa ontstaat. De Apoxie Sculpt kan nu worden verwerkt gedurende 2-3 uur. Strijk het model glad met de vinger en een beetje water. Deze epoxy kan zowel nat als droog worden geschilderd. De Apoxie Sculpt is na 24 uur volledig uitgeharden. Reinig ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep.

Tips

- Om te voorkomen dat Apoxie Sculpt op je handen kleeft, breng je best eerst een beetje olijfolie aan.
- Door je gereedschap in koud water te dompelen, voorkom je dat de Apoxie Sculpt aan je gereedschap kleeft en krijg je een maximum aan details.
- Maak nieuwe kleuren door het mengen van één van de A kleuren en één van de B kleuren.

Verpakking

De Apoxie Sculpt wordt geleverd in verschillende kleuren en verpakkingseenheden. (110 gram kit, 450 gram kit en een 1,81 kg kit.

Houdbaarheid

De kneedepoxy wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats tussen 6 – 28 °C.